

# Hyttsten 0/32 mm

Typ M (medium densitet)

Utgåva: 04

Utfärdad: 2012-02-07

### Användningsområde

Slit och bärlager till vägar och planer. I övrigt se [www.hyttsten.se](http://www.hyttsten.se)

### Speciella egenskaper

Produkten har hög inre friktion samt puzzolana egenskaper som med tiden bildar cementliknande bidningar vilket ger ökad hållfasthet. (Förutsatt god tillgång till vatten.) Dessa egenskaper gör att man kan dimensionera med tunnare lagertjocklek och bibehållen bärighet/styvhetsmodul.

### Ursprung

Luftkyld masugnsslagg

### Hanterings- och förvaringsråd

För att öka packdensitet och starta cementbindning ska hyttstenen vattnas vid läggning. Optimal vattenkvot är ca 6-7%.

### Kvalitetssäkring

Produkten är certifierad enligt SS-EN 13242 nivå 4.



SS-EN 13242 Nivå 4. Ballast för obundna/hydrauliskt bundna material till väg- och anläggningsändamål

### Hälso- och miljöpåverkan

Se säkerhetsdatabladet.

### Kemisk analys [vikt- %]

Analys	Rikt
SiO <sub>2</sub>	34
CaO	30
MgO	16,5
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	13
TiO <sub>2</sub>	2,3
S	1,0
MnO	0,6
FeO	0,5

### Fysikalisk analys/egenskap

**Skrymdensitet** ca 1,5 kg/dm<sup>3</sup>

**Proctordensitet** ca 2,1 kg/dm<sup>3</sup>  
(VTI notat 53-2001)

**micro-Devalvärde** 10  
(VTI nr 08-119)

### Värmeledning

(VTI notat 53-2001, avser Hyttsten 0/18)

Fuktighet kg/kg	Värmeledning W/(m K)
0	0,38
0,02	0,49
0,04	0,61
0,06	0,67



# Hyttsten 0/32 mm

Typ M (medium densitet)

Utgåva: 04

Utfärdad: 2012-02-07

### Kornstorleksfördelning

Sikt (mm)	0,063	0,5	1	2	4	8	16	31,5	45	63
Gräns max övre	7	25	35	45	60	75	90	99	100	-
Gräns egen övre	7	16	23	35	49	66	90	99	100	-
Riktvärde (%) (Deklarerad typisk kurva)	4	11	18	26	38	55	79	99	100	-
Gräns egen undre	2	6	13	17	27	44	68	85	100	-
Gräns min undre	2	5	8	13	20	30	50	85	100	-

Anm. Kornstorleksfördelningen är definierad i enlighet med SS-EN 13242 samt SS-EN 13285.

