

## Paddex

Utgåva: 01

Datum: 2003-11-14

### Användningsområde

Ridbanor, rasthagar, grusplaner mm.

I övrigt se vår hemsida.

### Ursprung

Luftkyld masugnsslagg. (I en smältprocess förenas gråberg med kalksten)

Paddex har samma kemiska egenskaper som M-kalk, godkänd av KRAV.

### Speciella egenskaper

- Poröst, hög förmåga att magasinera fukt
- hög bindningsförmåga med cementliknande bindningar
- banans hårdhet justeras lätt med hjälp av harvning.
- låg densitet (mer volym per vikt)
- god dräneringsfunktion
- hög friktion mellan kornen, bitarna

### Kvalitetssäkring

Se produktspecifikation för Hyttsten 0-8.

### Hälsa- och miljöpåverkan

Se varuinformationsbladet.




### Kemisk analys [vikt-%]

Analys	Rikt
SiO <sub>2</sub>	34
CaO	31,5
MgO	17
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	12
TiO <sub>2</sub>	2,3
S	1,5
MnO	0,6
FeO	0,4

### Fysikalisk analys/egenskap

#### Kornkurva



# MEROX

- Ett företag i SSAB-koncernen -

#### SSAB Merox AB

613 80 Oxelösund, Sverige

Telefon 0155-25 44 00 Fax 0155-255221

[www.merox.se](http://www.merox.se)