

## Hyttsten 8/16 mm Typ M (medium densitet)

Utgåva: 03  
Datum: 2009-07-06

### Användningsområde

Dränerande lager. I övrigt se [www.hyttsten.se](http://www.hyttsten.se)

### Ursprung

Luftkyld masugnsslagg.

### Speciella egenskaper

Produkten har dränerade egenskaper och relativt hög isolationsförmåga.

### Kvalitetssäkring

Produkten hanteras i batcher. Kontroll/justering av kornkurvan sker med fastslagna intervaller under tillverkningen.

### Hälso- och miljöpåverkan

Se säkerhetsdatablad.



### Kemisk analys [vikt-%]

Analys	Rikt
SiO <sub>2</sub>	34
CaO	30
MgO	16,5
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	13
TiO <sub>2</sub>	2,3
S	1,0
MnO	0,6
FeO	0,5

### Fysikalisk analys

#### Kornkurva, passerande [vikt-%]

Sikt [mm]	Rikt
19	100
16	90
11,2	40
8	10
5,6	<2

Skrymdensitet Ca 1,3 kg/dm<sup>3</sup>

# MEROX

- Ett företag i SSAB-koncernen -

**SSAB Merox AB**

613 80 Oxelösund, Sverige  
Telefon 0155-25 44 00 Fax 0155-255221

[www.merox.se](http://www.merox.se)