

Hyttsten 16/32 mm Typ M (medium densitet)

Utgåva: 03
Datum: 2009-07-06

Användningsområde

Dränerande lager. I övrigt se www.hyttsten.se

Ursprung

Luftkyld masugnsslagg.

Speciella egenskaper

Produkten har dränerade egenskaper och relativt hög isolationsförmåga.

Kvalitetssäkring

Produkten hanteras i batcher. Kontroll/justering av kornkurvan sker med fastslagna intervaller under tillverkningen.

Hälso- och miljöpåverkan

Se säkerhetsdatablad.



Kemisk analys [vikt-%]

Analys	Rikt
SiO ₂	34
CaO	30
MgO	16,5
Al ₂ O ₃	13
TiO ₂	2,3
S	1,0
MnO	0,6
FeO	0,5

Fysikalisk analys

Kornkurva, passerande [vikt-%]

Sikt [mm]	Rikt
32	100
22,4	60
16	15
8	<5

Skrymdensitet Ca 1,3 kg/dm³

MEROX

- Ett företag i SSAB-koncernen -

SSAB Merox AB

613 80 Oxelösund, Sverige
Telefon 0155-25 44 00 Fax 0155-255221

www.merox.se