

Hyttsten 0/4 mm

Utgåva: 01

Datum: 2009-03-01

Användningsområde

Sandningsgrus för halkbekämpning.

Sättmaterial för markplattor.

I övrigt se vår hemsida.

Ursprung

Luftkyld masugnsslagg.

Speciella egenskaper

Produkten har låg Bulkdensitet, hög inneboende friktion och skapar cementliknande bindningar som med tiden blir starkare. Hög finandel på denna produkt ger mycket god hållfasthetstillväxt


Hanteringsråd

Materialet läggs ut med mekanisk spridare i ett tunt lager. Åtgång ca 750 kg per km.

Hälsa- och miljöpåverkan

Se säkerhetsdatabladet.

Kornstorleksfördelning



Kvalitetssäkring

Materialet läggs i hög vid tillverkning. Produkten hanteras i batcher. En batch är ca 20.000 ton, och kontroll/justering av produkten sker i början av produktionen och därefter var 10.000:e ton.

Kemisk analys [vikt-%]

Analys	Rikt
SiO ₂	33
CaO	32,5
MgO	16,5
Al ₂ O ₃	12,5
TiO ₂	2,3
S	1,1
MnO	0,3
FeO	0,2

Fysikalisk analys/egenskap

Bulkdensitet Ca 1,5 kg/dm³

Micro Deval <30
(testväg 2006)

Värmekonduktivitet

Fuktighet kg/kg	Värmekonduktivitet W/(m ² K)
0	0,38?
0,02	0,49?
0,04	0,61?
0,06	0,67?