

Hyttsten 8/16 mm Typ M (medium densitet)

Utgåva: 04
Datum: 2014-11-10

Användningsområde

Dränerande lager. I övrigt se www.hyttsten.se

Ursprung

Luftkyld masugnsslagg.

Speciella egenskaper

Produkten har dränerade egenskaper och relativt hög isoleringsförmåga.

Kvalitetssäkring

Produkten hanteras i batcher. Kontroll/justering av kornkurvan sker med fastslagna intervaller under tillverkningen.

Hälso- och miljöpåverkan

Se säkerhetsdatablad.



Kemisk analys [vikt-%]

Analys	Rikt
SiO ₂	34
CaO	30
MgO	16,5
Al ₂ O ₃	13
TiO ₂	2,3
S	1,0
MnO	0,6
FeO	0,5

Fysikalisk analys

Kornkurva, passerande [vikt-%]

Sikt [mm]	Rikt
19	100
16	90
11,2	40
8	10
5,6	<2

Skrymdensitet ca: 1,3 kg/dm³