

## Hyttsten 2/4 mm

Typ M (medium densitet)

Utgåva: 02

Datum: 2015-01-20

### Användningsområde

Halkbekämpning, sandningssand.

I övrigt se [www.hyttsten.se](http://www.hyttsten.se)

### Ursprung

Luftkyld masugnsslagg.

### Speciella egenskaper

Ger hög friktion under längre tid än andra sandningsmaterial.

### Kvalitetssäkring

Produkten hanteras i batcher. Kontroll/justering av kornkurvan sker med fastslagna intervaller under tillverkningen.

### Hälsa- och miljöpåverkan

Se säkerhetsdatabladet.



### Kemisk analys [vikt%]

Analys	Rikt
SiO <sub>2</sub>	34
CaO	30
MgO	16,5
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	13
TiO <sub>2</sub>	2,3
S	1,0
MnO	0,6
FeO	0,5

### Fysikalisk analys/egenskap

Kornkurva, passerande [vikt-%]

Sikt [mm]	Min
5,6	100
4	60
2	4
1	2

Skrymdensitet ca: 1,3 kg/dm<sup>3</sup>

### Diagrammet visar behovet av halkbekämpning för olika material

